

Conti Repair Primer

Ficha de dados técnicos

O Conti Repair Primer é um revestimento à base de polímero de componente único para colagem de poliuretano em correias de borracha e de PVC. Uma excelente força de adesão ocorre em menos de duas horas para a borracha de correia transportadora padrão.

Cobertura:

Conteúdo de sólidos: 25%

DFT necessário: 25 microns (0,001")

Cobertura teórica: 8,54 m a 25 microns/kg
(41,66 pés quadrados/lb a 0,001")

Instruções de mistura:

Componente único.

Agite o frasco antes de usar.

Aspecto da mistura: âmbar claro

Diluição: não é necessário

Condições da aplicação:

A temperatura ambiente e da superfície devem ser semelhantes e estar entre 7 °C e 45 °C (45 °F e 113 °F). O aquecimento das superfícies e do ar ao redor é uma boa opção ao se trabalhar em temperaturas mais frias. A umidade relativa deve estar abaixo de 85%, e o ponto de orvalho deve ser mantido a 3 °C (37 °F) acima da temperatura do substrato durante a aplicação. Sempre proteja a área contra contaminantes e luz solar direta.

Segurança:

Líquido inflamável. Veja a ficha de dados de segurança do Conti Repair Primer. A estrita observância dos regulamentos de segurança regionais deve ser praticada.

Instruções de aplicação:

Aplique uma camada generosa com pincel, rolo ou spray após a preparação adequada da superfície do elastômero, que inclui limpeza e desbaste mecânico. Prepare a superfície limpando-a completamente para remover contaminantes com um solvente que não tenha óleo na base, como acetato de etila. Em seguida, remova todos os pontos brilhantes usando um esmeril de baixa velocidade ou roda de arame (abaixo de 2.000 rpm). Evite ferramentas com rotação de alta velocidade, pois isso resultará em queimae carbonização da borracha, o que afetará de forma negativa a adesão.

Vida útil da embalagem: contínua; mantenha o frasco tampado

Tempos de secagem: < 20 min

Revestimento: depois de seco

Limpeza: solvente que não tenha base de óleo, como acetato de etila

Dados técnicos:

Transporte: Produto Químico

Armazenamento: entre 15 °C e 25 °C (60 °F e 77 °F) em local seco, bem ventilado, ao abrigo da luz solar e de fontes de ignição.

Prazo de validade: dois anos se não for aberto

Viscosidade: 35 cps

Líquido inflamável

Ponto de inflamação: -4 °C (24,8 °F)

Tamanho da embalagem: frasco de vidro de 115 g

Os dados técnicos expressos e as instruções de uso de nossos produtos são baseados em testes considerados confiáveis, mas nenhuma garantia é oferecida. Uma vez que as condições de uso deste produto estão fora do controle do Vendedor, todos os riscos são assumidos pelo usuário. Entre em contato com seu agente de vendas local para obter mais assistência. Fabricado pela Normac Adhesive Products Inc.

Copyright © 2023 ContiTech AG. Todos os direitos reservados. Para ver as informações completas, acesse: www.continental-industry.com/discl_pt

