

Conti Repair Primer

Technisches Datenblatt

Der Conti Repair Primer ist eine Einkomponenten-Grundierung auf Polymerbasis für die Verklebung von Polyurethan mit Gummi- und PVC-Bändern. Das Produkt bietet bei Standard-Förderbändern aus Gummi eine ausgezeichnete Haftfestigkeit in weniger als zwei Stunden.

Deckung:

Festkörpergehalt: 25 %

Erforderliche DFT: 25 µm

Theoretische Abdeckung: 8,54 m² bei 25 µm/kg

Mischanleitung:

Einzelkomponente

Flasche vor Gebrauch schütteln

Erscheinungsbild des Gemischs: Bernsteinengelb, klar

Verdünnung: Nicht erforderlich

Anwendungsbedingungen:

Die Umgebungs- und Oberflächentemperatur sollte ähnlich sein und zwischen 7 und 45 °C liegen. Unter kälteren Bedingungen bietet sich die Erwärmung von Umgebungsluft und Oberflächen an. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 85 % liegen und der Taupunkt sollte während der gesamten Dauer der Anwendung 3 °C über der Temperatur des Trägers liegen. Immer den Bereich vor Verunreinigungen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Sicherheit:

Brennbare Flüssigkeit. Siehe SDB für Conti Repair Primer. Die regionalen Sicherheitsvorschriften müssen strikt eingehalten werden.

Anwendungshinweise:

Oberfläche des Elastomers reinigen und aufräumen, anschließend mit einem Pinse., einer Rolle oder einer Sprühdose eine freie Schicht auftragen. Oberfläche zur Vorbereitung zunächst mit einem nicht ölbasierten Lösungsmittel wie Ethylacetat vollständig abwischen und Verunreinigungen entfernen. Anschließend mit einer Schleifmaschine oder Drahtbürste bei niedriger Drehzahl (<2000 1/min) aufräumen, bis keine glänzenden Stellen mehr vorhanden sind. Hohe Drehzahlen vermeiden, da diese den Gummi verbrennen oder verkohlen können und die Haftung beeinträchtigen.

Topfzeit: Kontinuierlich, Flasche abgedeckt halten

Trockenzeit: < 20 min

Überzug: Nach dem Trocknen

Reinigung: Nicht ölbasierte Lösungsmittel wie Ethylacetat

Technische Daten:

Transport: DGR

Lagerung: 15 bis 25°C trocken, gut belüftet, vor Sonneneinstrahlung und Zündquellen geschützt.

Lagerfähigkeit: Ungeöffnet zwei Jahre

Viskosität: 35 cps

Brennbare Flüssigkeit

Flammpunkt: -4 °C

Gebindegröße: Glasflasche von 115 g

Die technischen Daten und die Gebrauchsanweisung unserer Produkte beruhen auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird jedoch keine Garantie übernommen. Da die Bedingungen für die Verwendung dieses Produkts außerhalb der Kontrolle des Verkäufers liegen, gehen alle Risiken zu Lasten des Benutzers. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter, um weitere Unterstützung zu erhalten. Hergestellt von Normac Adhesive Products Inc.

Copyright © 2023 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten. Vollständige Informationen siehe: <https://www.continental-industry.com/de/special-pages/disclaimer-publications>



Continental

www.continental-industry.com