

Conti Repair Primer

Fiche technique

Conti Repair Primer est une base avec un seul composant à base de polymère pour le collage du polyuréthane sur les bandes en caoutchouc et en PVC. L'adhérence est excellente : moins de deux heures sur le caoutchouc d'une bande transporteuse standard.

Couverture:

Teneur en solides: 25 %

DFT requis: 25 microns (0,001")

Couverture théorique: 8,54 m² à 25 microns/kg
(41,66 sqft/lb à 0,001")

Instructions de mélange:

Composant unique

Agiter le flacon avant utilisation

Apparence mixte: ambre clair

Dilution: non requise

Conditions d'application:

La température ambiante et la température de surface doivent être similaires et comprises entre 7 °C et 45 °C (45 °F et 113 °F). Vous pouvez réchauffer les surfaces et l'air ambiant si vous travaillez dans des environnements à basses températures. L'humidité relative doit être inférieure à 85 % et le point de rosée doit être maintenu 3 °C (37 °F) au-dessus de la température du substrat pendant toute la durée de l'application. Veillez à toujours protéger la zone des contaminants et de la lumière directe du soleil.

Sécurité:

Liquide inflammable. Consultez la FDS du produit Conti Repair Primer. Vous êtes tenu de respecter strictement les règles de sécurité régionales en vigueur.

Instructions d'application:

Appliquez une généreuse couche au pinceau, au rouleau ou au pistolet après avoir préparé correctement la surface en élastomère (nettoyage et rugosification mécanique). Essuyez d'abord entièrement la surface avec un solvant sans huile, tel que l'acétate d'éthyle, pour éliminer les contaminants. Ensuite, poncez pour éliminer toutes les taches brillantes à l'aide d'une ponceuse à vitesse lente ou d'une roue abrasive (moins de 2 000 tr/min). Évitez les outils à haute vitesse de rotation, car cela entraînerait une brûlure et une carbonisation du caoutchouc, ce qui aurait un impact négatif sur l'adhérence.

Durée de conservation: continue, gardez la bouteille fermée

Temps de séchage: < 20 min

Couche de finition: après séchage

Nettoyage: solvant sans huile tel que l'acétate d'éthyle

Caractéristiques techniques:

Transport: DGR

Stockage: 15 °C à 25 °C (60 °F à 77 °F) dans un endroit sec, bien ventilé, à l'abri de la lumière du soleil et des sources d'inflammation.

Durée de conservation: deux ans avant ouverture

Viscosité: 35 cps

Liquide inflammable

Point d'éclair: -4 °C (24,8 °F)

Taille de l'emballage: Bouteille en verre de 115 g

Les données techniques exprimées et le mode d'emploi de nos produits sont basés sur des tests jugés fiables mais aucune garantie n'est donnée. Les conditions d'utilisation de ce produit étant indépendantes de la volonté du Vendeur, tous les risques sont assumés par l'utilisateur. Veuillez contacter votre agent commercial local pour obtenir de l'aide. Fabriqué par Normac Adhesive Products Inc.

Copyright © 2023 ContiTech AG. Tous droits réservés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: www.continental-industry.com/disci_en

