



## TRIX MANGUEIRA PARA SPRAY DE TINTA EPDM

Pintura segura e fácil



**MARKING:** 6 estrias cor de laranja, evoluindo de forma axial, com base preta "Continental TRIX® FARBSPRITZ / PAINT SPRAY EPDM DN 9 PN 10 BAR / 145 PSI R < 10<sup>6</sup>Ω Made in Germany"

### APLICAÇÕES

Empresas de pintura, Estaleiros navais, Oficinas de pintura

### FLUXO MÉDIO

Acetona, Álcool etílico, Cinomoses, Diluente universal, Dimetil sulfóxido, Dimetilformamida, Ester, Laca de borracha de cloro, Laca de nitrocelulose, Laca de poliuretano, Laca do espírito, Soda cáustica - 10%, Solução de amônia - 25%, Tintas à base de água, Tintas de emulsão

### DESCRIÇÃO

**Camada interna:** EPDM, negro, liso, não poroso

**Reforço:** Fibras sintéticas

**Camada externa:** EPDM, negro, liso, resistente ao ozono

**Pressão de trabalho a:** 10 bar / 145 psi

**Outras propriedades:** Eletricamente condutivo independentemente do comprimento, Ω-CL (de acordo com EN ISO 8031)

Faixa de temperatura: de +5 °C / +41 °F até +35 °C / +95 °F

### DADOS TÉCNICOS

Diametro nominale	Ø int.	spessore parete	Ø ext.	Comprimento	Pressão de trabalho	Pressão de ruptura mínima	raggio di curvatura min.	Peso		
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m
3/8	9	3,5	16	40	10	145	40	580	90	230

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente