



TRIX® MANGUEIRA PARA SPRAY DE TINTA EPDM

Pintura segura e fácil



MARKING: 6 estrias cor de laranja, evoluindo de forma axial, com base preta "Continental TRIX® FARBSPRITZ / PAINT SPRAY EPDM DN 9 PN 10 BAR / 145 PSI R < 10⁶Ω Made in Germany"

APLICAÇÕES

Empresas de pintura, Estaleiros navais, Oficinas de pintura

FLUXO MÉDIO

Acetona, Álcool etílico, Cinomoses, Diluente universal, Dimetil sulfóxido, Dimetilformamida, Ester, Laca de borracha de cloro, Laca de nitrocelulose, Laca de poliuretano, Laca do espírito, Soda cáustica - 10%, Solução de amônia - 25%, Tintas à base de água, Tintas de emulsão

DESCRIÇÃO

Camada interna: EPDM, negro, liso, não poroso

Reforço: Fibras sintéticas

Camada externa: EPDM, negro, liso, resistente ao ozono

Pressão de trabalho 10 bar / 145 psi

a:

Outras propriedades: Comprimento independentemente eletricamente condutivo, R < 10⁶ Ω

Faixa de temperatura: de +5 °C / +41 °F até +35 °C / +95 °F

DADOS TÉCNICOS

Diámetro nominale	Ø int.	spessore parete		Ø ext.		Comprimento		Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura min.	Peso
		mm	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	aprx. mm	aprx. g/ m		
3/8	9	3,5		16	40	10	145	40	580	90		230	

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente